Бумага легкая мелованная **Ural Brite lwc** – однослойного двустороннего мелования

Область применения: предназначена для рулонной печати книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати.

Наименование показателя	Норма для бумаги								Метод испытания
Масса бумаги площадью 1м²; г	51,0±2,0	54,0±2,0	57,0±2,0	60,0±2,0	65,0±2,0	70,0±2,0	75,0±2,0	80,0±2,0	ИСО 536
Пухлость, см³/г	0,80 – 1,00								ИСО 534
Разрывная длинна, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000								ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна, %	88 - 90								ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	80	81	82	83	84	85	86	87	ИСО 2471
Глянец (по Хантеру 75°), %	50 - 60								ИСО 8254-1
Шероховатость PPS, мкм	1,4 – 1,8								ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1м² площадью от 0,1 до 0,5 мм², не более	80								ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0 – 6,0								ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

Бумага легкая мелованная **Ural Brite satin plus** – однослойного двустороннего мелования

Область применения: предназначена для рулонной печати книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати.

Наименование показателя	Норма для бумаги								Метод испытания
Масса бумаги площадью 1м²; г	51,0±2,0	54,0±2,0	57,0±2,0	60,0±2,0	65,0±2,0	70,0±2,0	75,0±2,0	80,0±2,0	ИСО 536
Пухлость, см³/г	1,00 – 1,10								ИСО 534
Разрывная длинна, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000								ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна, %	88 - 90								ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	81	82	83	84	85	86	87	88	ИСО 2471
Глянец (по Хантеру 75°), %	30 - 40								ИСО 8254-1
Шероховатость PPS, мкм	2,0 – 2,2								ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1м² площадью от 0,1 до 0,5 мм², не более	80								ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0 – 6,5								ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)