SYKTYVKAR

OFFSET PAPER

mondi

БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА

СТО 00279404-002-2009

Вид продукции	Масса бумаги площадью 1 м², г ГОСТ 13199 (ИСО 536)	Толщина мкм ГОСТ 27015 (ИСО 536)	Непрозрачность %, не менее ГОСТ 8874 (ИСО 2471)	Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее ГОСТ ИСО 1924-1	Шероховатость по Бендтсену, мл/мин ИСО 8791-2	Белизна по CIE, % ИСО 11475	Белизна, D65/10, % ГОСТ 30113 ИСО 2470	Влажность, % ГОСТ 13525.19 ИСО 287
Рулон	55 (±2)	74 ± 4	80	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	5-7
Рулон	60 (±2)	81 ± 4	83	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	5-7
Лист/рулон	65 (±2)	85 ± 4	84	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	70 (±2,5)	91 ± 4	85	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	80 (±3,0)	106 ± 4	87	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	90 (± 3,5)	116 ± 5	88	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	100 (±4)	126 ± 5	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	120 (±5)	150 ± 6	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	160 (±5)	190 ± 6	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7
Лист/рулон	190 (±5)	220 ± 7	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6 / 5-7

Бумага сертифицирована для архивного хранения. Бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000.

55 стандарт 60 стандарт 65 стандарт 70 стандарт 80 стандарт 90 стандарт 100 стандарт 120 стандарт 160 стандарт 190 стандарт