Han Chang Duplex board Grey back (макулатурный картон с серым оборотом)

Технические характеристики

Показатель	Ед.изм.	Значение показателя														Измерит. прибор	Метод измерения
Масса 1 м2	**г/м2**	230	240	250	260	280	300	330	350	380	400	430	450	500	550	Electronic Scale OHAUS (USA)	ISO 534 : 1995 (KSM 7013)
		+-5%															
Толщина	**µm**	275	290	305	315	350	375	420	450	480	525	560	580	660	730	Micro Meter Mitutoyo (Japan)	ISO 534 : 1988 (KSM 7021)
		+/-15 µm															
Гладкость	**c**	не менее 100					не менее 90					не менее 70				Bekk-Type BUCHEL (Netherlands)	ISO 5627 : 1996 (KSM 7028)
Жесткость	**MD**	70	80	90	100	130	140	170	190	240	280	350	380	480	580	Taber-Type NTY (USA)	ISO 5628 : 1990 (KSM 7123)
	CD	25	30	32	35	45	55	75	90	100	110	140	170	200	240		
		+-5%															
Белизна	**%**	87 +/-1%														Hunter-Type Minolta (Japan)	ISO 2470 : 1999 (KSM 7026)
Глянец	**%**	не менее 50%														Pro Gloss	ISO 8254-1 : 1999 (KSM 7054)
Поверхностная впитываемость воды по Коббу	**г/м2**	50 +/-20 г/м2															ISO 535 : 1991 (KSM 7054)
Стойкость поверхности к выщипыванию	**A**	не менее 8															T 459-om-93 (KSM 7050)
Условия измерений		Влажность 65 +/2%, температура 20 +/-2^{o} C														Thermohygrograph Sato Kelryoki (Japan)	ISO 187 : 1990 (KSM 7012)