ЭДП — бумага этикеточная

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м^2, г	38±2 40±2 45±2 50±2 55±2 60±2 65±3 70±3 75±3 80±3	ГОСТ 13199
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее:	3500	ГОСТ 13525.1
Поверхностная впитываемость Кобб 60 г/м^2, не более: — для бумаги 38–60 г/м^2 — для бумаги 65–80 г/м^2;	 30 35	ГОСТ 12605
Белизна с оптическим отбеливателем (ООВ), % — с ООВ, не менее — с ООВ>90, не менее — с ООВ>100, не менее	 82 90 100	ГОСТ 30113
Массовая доля золы, %, не менее:	5	ГОСТ 7629
Линейная деформация бумаги, %, не более — для бумаги 38–55 г/м^2 — для бумаги 60–80 г/м^2	 – +1,5	ГОСТ 12057
Гладкость односторонняя, сек., не менее — для бумаги 38–50 г/м^2 — для бумаги 55–80 г/м^2	 100 80	ГОСТ 12795
Сорность — число соринок на 1 м^2 — площадью св. 0,1 до 0,5 мм^2 включ., не более — площадью св. 0,5 до 1 мм^2 включ., не более	 80 5	ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5^{+2}_{-1}	ГОСТ 13525.19

ОДП — бумага для нанесения покрытия

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м^2, г	38±2 40±2 45±2 50±2 55±2 60±2 65±3 70±3 75±3 80±3	ГОСТ 13199
Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее:	5000	ГОСТ 13525.1
Поверхностная впитываемость Кобб 60 г/м^2, не более: — для бумаги 38–60 г/м^2 — для бумаги 65–80 г/м^2	 30 35	 ГОСТ 12605
Белизна с оптическим отбеливателем (ООВ), % — с ООВ, не менее — с ООВ>90, не менее — с ООВ>100, не менее	 82 90 100	
Массовая доля золы, %, не более:	5	ГОСТ 7629
Линейная деформация бумаги, %, не более: — для бумаги 38–55 г/м^2 — для бумаги 60–80 г/м^2	 – +1,5	 ГОСТ 12057
Гладкость односторонняя, сек. не менее: — для бумаги 38–50 г/м^2 — для бумаги 55–80 г/м^2	 100 80	 ГОСТ 12795
Сорность — число соринок на м^2 — площадью св. 0,1 до 0,5 мм&^{2} включ., не более: — площадью св. 0,5 до 1 мм^2 включ., не более:	 80 5	 ГОСТ 13525.4
Колебание массы бумаги площадью 1 м^2 по ширине рулона, г, не более:	2	
Влажность, %	$5\pm^{2}_{1}$	ГОСТ 13525.19

УДП — бумага для автоматического упаковывания продукции

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м^2, г	38±2 40±2 45±2 50±2 55±2 60±2 65±3 70±3 75±3 80±3	ГОСТ 13199
Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее:	5700	ГОСТ 13525.1
Поверхностная впитываемость Кобб 60 г/м^2, не более:	30	ГОСТ 12605
Белизна с оптическим отбеливателем (ООВ), % — с ООВ, не менее — с ООВ>90, не менее — с ООВ>100, не менее	 82 90 100	
Массовая доля золы, %, не более:	5	ГОСТ 7629
Гладкость односторонняя, сек., не менее: — для бумаги 38–50 г/м^2 — для бумаги 55–80 г/м^2	 100 80	ГОСТ 12795
Сорность — число соринок на 1 м^2 — площадью св. 0,1 до 0,5 мм^2 включ., не более: — площадью св. 0,5 до 1 мм^2 включ., не более:	 80 5	ГОСТ 13525.4
Влажность, %	$5\pm^{2}_{1}$	ГОСТ 13525.19