Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Норма для бумаги марок				Метод испытания
		О	А	Б	В	
1	2	3	4	5	6	7
1	Масса бумаги площадью 1м^2, г	50±3	50±3	50±3	50±3	По ГОСТ 13199
		55±3	55±3	55±3	55±3	
		60+3,0/-2,0	60±2,0	60±2,0	60±3,0	
		65±2,5	65±2,5	65±2,5	65±3,0	
		80±3,0	70±3,0	70±3,0	70±3,0	
		90±3,0	75±3,0	75±3,0	75±3,0	
			80±3,0	80±3,0	80+3,0/-4,0	
			90±4,0	90±4,0	90+3,0/-4,0	
			100±4,0	100±4,0	100+4,0/-5,0	
			115±4,0	115±4,0	115+4,0/-5,0	
2	Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1м^2:					По ГОСТ 27015
	- бумаги некаландрированной:					
	50-55г	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	
	60г	102±5,0	102±5,0	102±5,0	102±5,0	
	65г	110±5,0	110±5,0	110±5,0	110±5,0	
	- бумаги каландрированной:					
	50-55г	70+4/-3	70+4/-3	70+4/-3	70+4/-3	
	60г	75±5,0	75±5,0	75±5,0	75±5,0	
	65г	85±5,0	85±5,0	85±5,0	85±5,0	
	70г	92±4,0	92±4,0	92±4,0	92±4,0	
	75г	99±4,0	99±4,0	99±4,0	99±4,0	
	80г	105±5,0	105±5,0	105±5,0	105±5,0	
	90г	110±4,0	110±4,0	110±4,0	110±4,0	
	100г	135±5,0	135±5,0	135±5,0	135±5,0	
	115г	149±5,0	149±5,0	149±5,0	149±5,0	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
3	Плотность, г/см^3, для массы бумаги площадью 1м^2:					По ГОСТ 27015
	- бумаги некаландрированной					
	50-55г	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	
	60-65г	0,58-0,63	0,58-0,63	0,58-0,63	0,58-0,63	
	- бумаги каландрированной:					
	50-55г	0,63-0,70	0,63-0,70	0,63-0,70	0,63-0,70	
	60-80г	0,70–0,80	0,70–0,80	0,70–0,80	0,70–0,80	
	90-115г	0,75-0,85	0,75-0,85	0,75-0,85	0,75-0,85	
4	Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее					По ГОСТ 13525.1
	50-55г	3500	3500	3500		
	60-115г	4000-5000	4000	3700	3000	
5	Белизна каждой стороны с ООВ, %, не менее	98	94	92	88	По ГОСТ 30113-94 ИСО (2470-77)
6	Гладкость бумаги, с					По ГОСТ 12795
	- бумаги некаландрированной	10-15				
	- бумаги каландрированной	40-120				
7	Массовая доля золы, %, не менее	12				По ГОСТ 7629 ГОСТ 9094 (п.3.4)
8	Сорность (число соринок на 1м^2) площадью:					По ГОСТ 13525.4
	от 0,1 до 0,5мм^2, не более	80	100	120	150	
	свыше 0,5мм^2	0	0	0	0	
9	Влажность, %	5,0 (+1,0/-1,5)				По ГОСТ 13525.19

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
10	Прочность поверхности верхней стороны по Деннисону, стандарты Деннисона, не менее - бумаги некаландрированной 50-55г 60-65г - бумаги каландрированной 50-55г 60-115г	 Не нормируется 10 Не нормируется 12	 Не нормируется 10 Не нормируется 12	 Не нормируется 10 Не нормируется 10	 Не нормируется 10 Не нормируется 8	TAPPI T 479
11	Поверхностная впитываемость (метод Кобба), г/м^2, не более	25	30	30	Не нормируется	По ГОСТ 12605
12	Непрозрачность, % не менее: для массы бумаги площадью 1м^2: 50-60г 65–70г свыше 70г	 88 91 93	 88 91 93	 88 91 93	 88 91 93	По ГОСТ 8874

(Измененная редакция, Изм. №1 и №2).