Технические характеристики, Картон хром-эрзац «Ладога».

Масса, гр/м2	Толщина, мм	Удельный объем, см3/гр	Жесткость, Taber 15°	
			Попер. напр., (CD) mNm	Прод. напр., (MD) mNm
220	0,32	1,45	1,75	5,25
250	0,37	1,48	2,70	8,10
290	0,43	1,48	5,00	15,00
320	0,49	1,53	7,20	21,60
350	0,53	1,51	8,50	25,50
370	0,56	1,51	10,00	30,00
400	0,61	1,53	13,80	41,40
420	0,65	1,55	17,50	52,50

Отклонение по массе картона площадью 1 м2	+/-3%
Отклонение по толщине	+/-5%
Белизна со стороны покровного слоя не менее	82% +/-2
Влажность	8,0% +/-1
Отклонение по жесткости	+/-15%