Картон коробочный на БКФ производится в соответствии с ТУ 5441-002-00279284-2014 следующих марок: А, В-0, В-1.

Наименование показателя	Нормативные значения					
Марка А						
Толщина, мм	0,40±0,03	0,50±0,03	0,60±0,03	0,70±0,03	0,80±0,03	0,90±0,03
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	260±30	340±30	410±30	460±30	520±30	580±30
Плотность, г/см^3, не менее	0,65					
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	0,50	0,70	0,90	1,30	1,50	2,0
Прочность на излом в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее	-	10		15		
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	150					
Влажность, %	7,0±2,0					
Марка В-0						
Толщина, мм	0,40±0,03	0,50±0,03	0,60±0,03	0,70±0,03	0,80±0,03	0,90±0,03
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	260±30	340±30	410±30	460±30	520±30	580±30
Плотность, г/см^3, не менее	0,65					
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	0,50	0,70	0,90	1,30	1,50	2,0
Прочность на излом в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее	-	10		15		
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	120					
Влажность, %	7,0±2,0					
Марка В-1						
Толщина, мм	0,40±0,03	0,50±0,03	0,60±0,03	0,70±0,03	0,80±0,03	0,90±0,03
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	260±30	340±30	410±30	460±30	520±30	580±30
Плотность, г/см^3, не менее	0,65					
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	0,30	0,50	0,70	1,10	1,30	2,0
Прочность на излом в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее	-	6		10		
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	100					
Влажность, %	7,0±2,0					