ТИПОГРАФСКАЯ

СВОЙСТВА БУМАГИ		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ВЕС, г/м^2	55,0+1,0 55,0-2,0	ГОСТ 13199-88 ISO 536-76
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС, г/см^3, НЕ МЕНЕЕ	0,60 – 0,80	ГОСТ 27015-86 ISO 534-80
РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА, В СРЕДНЕМ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ, м, НЕ МЕНЕЕ	2500	ГОСТ 13525.1-79 ISO 1924/1-83
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗЛОМУ, В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ Ч.Д.П., НЕ МЕНЕЕ	10	ГОСТ 13525.1 ISO 5626
ЗОЛЬНОСТЬ, % , НЕ БОЛЕЕ	14	ГОСТ 7629-93 ISO 2144-87
ГЛАДКОСТЬ (BECK) , с, НЕ МЕНЕЕ	80 - 200	ГОСТ 12795-89 ISO 5627-84
БЕЛИЗНА, %	65,0 - 70,0	ГОСТ 30113-94 ISO 2470
СОРНОСТЬ, ЧИСЛО СОРИНОК ПЛОЩАДЬЮ 0,1- 0,5 мм^2/м^2, НЕ БОЛЕЕ	200	ГОСТ 13525.4-68
ВЛАЖНОСТЬ, %	7,0-9,0	ГОСТ 13525.19 ISO 287-85
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ , %, НЕ МЕНЕЕ	91,0	ГОСТ 8874-80 ISO 2471-77

СТО 00279404-014-2011