Technical Data Sheet / Технические характеристики

Snow Eagle Premium – C2S Art Paper Gloss in sheets / Сноу Игл Премиум – 2-сторонняя глянцевая мелованная бумага в листах

Substance / Масса 1 кв.м	gsm / г/кв.м	80,0	90,0	100,0	105,0	115,0	120,0	128,0	148,0	157,0	170,0	200,0	250,0
Grammage Difference / Допустимое расхождение по массе 1 кв.м	%	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0
Brightness / Яркость	%	91-93	91-93	91-93	91-93	91-93	91-93	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Opacity / Непрозрачность	%	-	-	-	-	-	-	≥96	≥94	≥97	≥94	≥99	≥94
Thickness / Толщина	µ m / µ м.	64,0	72,0	81,0	85,0	93,0	97,0	108,0	128,0	136,0	148,0	176,0	238,0
Thickness Difference / Допустимое расхождение по толщине 1 кв.м	%	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-8,0	+/-8,0	+/-8,0	+/-8,0
Gloss / Глянец	%	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2	70+/-2
Roughness / Шероховатость	µ m / µ м.	≤1,20	≤1,20	≤1,20	≤1,20	≤1,20	≤1,20	≤1,30	≤1,30	≤1,60	≤1,60	≤1,60	≤1,60
Ink Absorption / Впитываемость краски	%	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Moisture / влажность	%	4,0											
Ash content / Содержание золы	%	41,0											
Binders / Содержание связующих веществ	%	4,0											
Share of fibers from total mix / Содержание волокон в общей массе	%	51,0											
Share of chemical fibers from total fibers / Содержание химических волокон в общей массе волокон	%	89,0											
Share of mechanical fibers from total fibers / Содержание механических волокон в общей массе волокон	%	11,0											

SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD

For and on behalf of
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd

Authorized Signature(s)

Technical Data Sheet / Технические характеристики

Snow Eagle Premium – C2S Art Paper Matt in sheets / Сноу Игл Премиум – 2-сторонняя матовая мелованная бумага в листах

Substance / Масса 1 кв.м	gsm / г/кв.м	80,0	90,0	100,0	105,0	115,0	120,0	128,0	148,0	157,0	170,0	200,0	250,0
Grammage Difference / Допустимое расхождение по массе 1 кв.м	%	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-3,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0
Brightness / Яркость	%	93-95	93-95	93-95	93-95	93-95	93-95	92-94	92-94	92-94	92-94	92-94	92-94
Opacity / Непрозрачность	%	-	-	-	-	-	-	≥96	≥96	≥97	≥97	≥99	≥99
Thickness / Толщина	µ m / µ м.	73,0	82,0	91,0	96,0	105,0	110,0	120,0	145,0	152,0	162,0	198,0	255,0
Thickness Difference / Допустимое расхождение по толщине 1 кв.м	%	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-5,0	+/-8,0	+/-8,0	+/-8,0	+/-8,0
Gloss / Глянец	%	22-30	22-30	22-30	22-30	22-30	22-30	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28	20-28
Roughness / Шероховатость	µ m / µ м.	≤2,40	≤2,40	≤2,40	≤2,40	≤2,40	≤2,40	≤2,20	≤2,20	≤2,50	≤2,50	≤2,50	≤2,50
Ink Absorption / Впитываемость краски	%	17-26	17-26	17-26	17-26	17-26	17-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26
Moisture / влажность	%	4,0											
Ash content / Содержание золы	%	41,0											
Binders / Содержание связующих веществ	%	4,0											
Share of fibers from total mix / Содержание волокон в общей массе	%	51,0											
Share of chemical fibers from total fibers / Содержание химических волокон в общей массе волокон	%	89,0											
Share of mechanical fibers from total fibers / Содержание механических волокон в общей массе волокон	%	11,0											

SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.

For and on behalf of
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd

Authorized Signature(s)