– устанавливать дополнительные требования к качеству бумаги.

Таблица 2

Наименование показателя	**Норма Марка «А»**						Метод испытания
1. Масса бумаги площадью 1м^2, г	50± 2	55± 2	58± 2	60 +1/- 3	65 +1/- 3	70 +1/- 3	ГОСТ 13199
2. Плотность, г/см^3, машинной гладкости	0,75 – 0,85						ГОСТ 27015
3. Разрывная длина м, не менее: в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати	4800						ГОСТ 30436 (ИСО 1924-2)
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати	-	-	-	-	2300		
4. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее	20						ГОСТ 13525.2
5. Впитываемость воды при одностороннем смачивании, г, не более	30						ГОСТ 12605
6. Белизна, %, не менее с ООВ с ООВ (повышенная) без ООВ	90 100 82						ГОСТ 30113
7. Гладкость бумаги, с, не менее	30						ГОСТ 12795
8. Массовая доля золы,%	18 - 24						ГОСТ 7629
9. Сорность (число соринок на 1 м^2) размером: от 0,1 до 0,5 мм^2, не более	80						ГОСТ 13525.4
10. Линейная деформация бумаги для листовой печати, %, не более в один листопрогон	-	-	-	-	+2,6		ГОСТ 12057
11. Влажность, %, бумаги предназначенной для: рулонной печати	4,0 – 5,5						ГОСТ 13525.19
листовой печати	-	-	-	-	5,0 – 7,0		
12. Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее	11						ГОСТ Р 55083
13. Непрозрачность, %, не менее	75	80	80	80	85	88	ГОСТ 8874

Таблица 3

Наименование показателя	Норма Марка «А»					Метод испытания
1. Масса бумаги площадью 1м^2, г	80 +1/-3	90± 2,5	100± 2,5	110± 2,5	120± 2,5	ГОСТ 13199
2. Плотность, г/см^3, с каландрированием	0,85 – 1,10					ГОСТ 27015
без каландрирования	0,75 – 0,85					
3. Разрывная длина м, не менее: в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати	4000				3500	ГОСТ 30436 (ИСО 1924-2)
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати	2300					
4. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее	20					ГОСТ 13525.2
5. Впитываемость воды при одностороннем смачивании, г, не более	30					ГОСТ 12605
6. Белизна, %, не менее						ГОСТ 30113
с ООВ	90					
с ООВ (повышенная)	100					
без ООВ	82					
7. Гладкость бумаги, с, не менее	25					ГОСТ 12795
8. Массовая доля золы,%	18 - 24					ГОСТ 7629
9. Сорность (число соринок на 1 м^2) размером: от 0,1 до 0,5 мм^2, не более	80					ГОСТ 13525.4
10. Линейная деформация бумаги для листовой печати, %, не более в один листопрогон	+2,6					ГОСТ 12057
11. Влажность, %, бумаги предназначенной для:						ГОСТ 13525.19
рулонной печати	4,0 – 5,5					
листовой печати	5,0 – 7,0					
12. Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее	12					ГОСТ Р 55083

Таблица 4

Наименование показателя	**Норма для марки «Б»**							Метод испытания
1. Масса бумаги площадью 1 м^2, г	55±2	60 +1/ -3	65 +1/ -3	70 ± 3	75 ± 3	80 ± 4	90 ± 4	ГОСТ 13199
2. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г, не более	30							ГОСТ 12605
3. Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее	3500							ГОСТ 30436 (ИСО 1924-2)
4. Белизна, %, не менее с ООВ с ООВ (повышенная) без ООВ	90 100 82							ГОСТ 30113
5. Сорность (число соринок на 1 м^2) размером: от 0,1 до 0,5 мм^2 включ., не более от 0,5 до 1,0 мм^2 включ., не более	80 5							ГОСТ 13525.4
6. Влажность, %	4 – 6							ГОСТ 13525.19
7. Непрозрачность, %, не менее	80	85	85	88	90	90	90	ГОСТ 8874
8. Гладкость бумаги, с, не менее	30					25		ГОСТ 12795
9. Прочность поверхности на выщипывание (№ свечи), не менее	11	11	11	11	11	12	12	ГОСТ Р 55083

3.3. Маркировка.

3.3.1 На пробку гильзы неупакованного рулона наклеивают самоклеящийся ярлык, содержащий следующие данные:

- штрих-код;
- номер рулона;
- номер заказа;
- масса бумаги площадью 1 м^2;
- формат рулона.

3.3.2 Номер рулона состоит из восьми цифр. Первая цифра номера рулона обозначает номер БДМ, вторая – год выпуска, с третьей по шестую – номер тамбура с начала года, седьмая – номер съема в тамбуре, восьмая – номер рулона в съеме.

3.3.3 На внешнюю упаковку рулонов наклеивают ярлык с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Крюками не брать», «Беречь от влаги», предупредительной надписи «Не бросать» и маркировкой, характеризующей упакованную продукцию. Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование получателя;